



## MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

### BOLETIM TÉCNICO

**Produto: BINDER BASE COAT 860**

Tinta a base de resinas poliéster, utilizado como base para o sistema Mix Maza, acabamento em dupla camada secagem rápida. Indicado para pintura geral ou parcial de veículos automotivos.

**Composição Química:**

Resinas Poliéster, Solventes e Aditivos.

**Preparação da Superfície:**

- Lixar a área danificada, eliminando ferrugem ou partes soltas.
- Eliminar contaminantes oleosos, pó ou outras impurezas com solução desengraxante
- Caso necessário corrigir os defeitos de nivelamento com a Massa poliéster HS Maza. Lixar após secagem completa.
- Aplicar o Primer PU Maza.

**Características:**

Densidade a 25°C 0,95 - 1,05

**Modo de Usar:**

Produto pronto para uso, misturar bem antes de aplicar de 3 a 4 demão com pressão de ar comprimido de 40 a 45 lb/pol<sup>2</sup> e intervalo de 5 a 10 minutos entre as demãos a uma distância de 20 a 30 cm.

**Rendimento:** 25 a 30 m<sup>2</sup>/galão em camada seca total de 10 a 12 microns.

**Secagem:**

Respeitar um intervalo de 20 a 30 minutos antes de aplicar o Verniz PU 1500, 2500 ou 5500.

**Armazenagem:**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

**Validade:**

24 meses

**Embalagem:**

0,900 l, 3,6 l e 18 l.

**Última Revisão:**

19/07/2013

**Assessoria Técnica:**

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo [www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.