



Paixão por Qualidade

1/2

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: MAZASINT DF BR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Tinta a base de resinas alquídicas de elevada resistência, dupla função (primer e acabamento), excelente acabamento e secagem rápida. Indicado para pintura de estruturas metálicas, implementos agrícolas, máquinas industriais, madeiras e peças metálicas em geral.
Acabamento Brilhante.



COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resinas alquídicas, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, pigmentos orgânicos e inorgânicos e aditivos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- * Lixar a área danificada, eliminando ferrugem ou partes soltas.
- * Eliminar contaminantes oleosos, pó ou outras impurezas com solução desengraxante.

CARACTERÍSTICAS

Densidade a 25°C 1,00 - 1,10

MODO DE USAR

Misturar bem o produto antes de usar. Diluir com **Thinner SM 800** para esmalte sintético na proporção de 15 a 20% em volume. Aplicar duas demãos cruzadas com pressão de ar comprimido entre 40 a 50 lb/pol2 e intervalo de 10 a 15 minutos entre as demãos.

RENDIMENTO

30 a 40 m2/galão em camada seca total de 25 a 30 microns.

SECAGEM

Toque	20 a 30 minutos
Manuseio	4 a 6 horas
Total	72 horas
Estufa de 30 a 40 minutos a 80°C	Aguardar de 10 a 20 minutos para introdução na estufa
Sólidos por Volume	40%
Espessura seca por demão	30µm
Rendimento	11,10 m² / L
Brilho °60	Mín. 90 UB



Paixão por Qualidade

BOLETIM TÉCNICO

ARMAZENAGEM

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorra alterações em suas características iniciais.

EMBALAGENS

Lata 900ml
Galão 3,6 Litros
Lata 18 Litros

VALIDADE

24 meses

ÚLTIMA REVISÃO

REV/001
19/05/2021

ASSESSORIA TÉCNICA

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.



Químico Responsável:
Anderson M. Maziero
CRQ 04.331.307 - 4ª Região.
Indústria Brasileira.



Compromisso por um Mundo Sustentável

ESCANEE O QR CODE ABAIXO E
SAIBA MAIS SOBRE Nossos PRODUTOS.

