



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: PRIMER PU CINZA ALTO SOLIDOS 5500 5x1 + ENDURECEDOR

Produto que confere ao substrato excelente aderência, enchimento, lixabilidade e flexibilidade. Possui poder anticorrosivo e isolante. Indicado para preparação de superfícies para o recebimento de acabamentos. Tem grande poder isolante e maior durabilidade. Apresenta maior grau de enchimento, melhorando a correção de pequenos defeitos. Vem acompanhado do Endurecedor p/ Primer A.S 5001 5x1, utilizado para fazer a catalise do Primer PU Cinza Alto Sólidos 5500..

* **Produto inflamável.** Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação do produto manter o local ventilado, usar máscaras de proteção, óculos de segurança e luvas. Evitar a inalação de vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos ou com a pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos. Em caso de inalação prolongada remova a vítima para um local ventilado. No caso de ingestão não provoque vômito e procure auxílio de um médico informando o tipo de produto.

Composição Química do Primer PU

A base de Resinas Acrílicas, cargas minerais, pigmentos, solventes hidrocarbonetos e acetatos.

Modo de Usar

Homogeneizar bem a amostra. Aplicar à pistola com pressão de 40 –50 lbs/pol2 com intervalo de 5 a 10 minutos entre demãos. **Usar régua medidora.**

Dosar 5 partes (volume) de Primer PU Cinza A.S 5500 5x1
1 parte (volume) de End. p/ Primer PU A.S 5001 5x1

Diluição: 25 a 35% em volume do Thinner PU 5230.

Secagem

Ao toque 15 minutos
Lixamento..... Após 4 horas com lixa 400
Em estufa a 60°C..... 40 a 45 minutos

Nota

Esse produto foi fabricado sob rigoroso controle de qualidade. O fabricante não se responsabiliza pelo uso inadequado ou inabilidade na aplicação. Produto isento de tolueno.

Assessoria Técnica

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa a sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Armazenagem

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem
750 ml e 3,0 l

Validade
24 meses.

Ultima Revisão
19/07/2013

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.