



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: PRIMER RÁPIDO CINZA

Produto com alto teor de sólidos que confere ao substrato excelente enchimento, aderência, lixabilidade e flexibilidade. Usado no preparo de superfícies que requeiram acabamento em laca nitrocelulose, acrílico, poliéster e esmalte sintético.

Primer Cinza: Indicado para corrigir imperfeições em madeiras. É um ótimo fundo nivelador para a indústria moveleira. Indicado para corrigir imperfeições de funilarias já preparadas, ou para completar o aparelhamento das superfícies que requeiram acabamento de primeira qualidade.

Recomendação:

Para aplicações diretamente em aço carbono, galvanizado e alumínio deve-se utilizar o **Maza Kit Wash Primer Fundo Fosfatizante**.

Composição Química

Resinas alquídicas, cargas minerais, nitrocelulose, pigmentos inorgânicos, solventes orgânicos oxigenados e hidrocarbonetos.

Características

Densidade a 25°C.....1,09 - 1,15

Sólidos.....40 –50%

Rendimento9 m²/L

Modo de Usar

Homogeneizar bem a tinta e diluir o produto com Thinner SM 800 Maza na proporção de 80% a 100% em volume, aplicar com revolver convencional com pressão de 40 a 50 lp/pol². Aplicar demãos cruzadas com intervalo de 5 minutos.

Secagem

Toque.....5 minutos / Manuseio ..10 minutos

Lixamento.... Madeira: após 2 h com lixa p/ madeira 320-360/lataria: após 2 h com lixa d'água 400.

Estufa 60°C. 30 minutos

Assessoria Técnica

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa a sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Armazenagem

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem

900ml, 3,6lts, 18 lts e granel.

Validade

24 meses.

Ultima Revisão

22/07/2018

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.