



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: TINTA PARA PISO PREMIUM

Produto indicado para aplicações externas e internas em pisos cimentados, estacionamentos, telhas de fibrocimento e quadras poliesportivas.

Acabamento: semi acetinado.

Advertência: Não recomendamos a aplicação de Verniz a base de solvente sobre o produto.

Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos modificados, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericida, fungicidas a base de isotiazolonas, glicóis, surfactantes e dispersantes, coalescentes, antiespumantes e água.

Especificações técnicas:

Viscosidade K.U. 25°: 105 ± 5

Peso Esp. 25° C (g/cm³): 1,32 ± 0,05

PH: 9,5 ± 5

Sólidos/Peso 42 a 46%

Resíduo: #120 Isento

Espuma: máximo: 60"

Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

| | |
|-----------------------------|--|
| Concreto Novo | Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). |
| Cimento Novo Não Queimado | Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). |
| Argamassa de Cimento | Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). |
| Imperfeições Profundas | Corrigir com reboco e aguardar com secagem e cura (mínimo 30 dias). |
| Concreto usinado/ polido | Aplicar solução de ácido muriático diluindo com 2 partes de água, deixar agir por 30 minutos, enxaguar com água em abundância e aguardar secagem total e aplicar uma demão de Eco Primer base água |
| Manchas de Gordura ou Graxa | Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. |
| Partes Mofadas | Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem. |
| Repintura | Observar o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, retire o pó e aplique o Maza Piso Premium. |
| Superfícies Brilhantes | Lixe até a perda total do brilho e remova o pó do lixamento. |

Sistema de Aplicação:

| Ferramentas | Diluição (Água Potável) |
|--|--|
| Rolo de Lã Trincha, Pincel ou Revolver (Pressão de pulverização 30 a 40 lb/pol ²) | Pintura e repintura: 1° demão 40% 2° demão 20% |



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

| Demãos | Rendimento Acabado | Secagem |
|--------------|---|---|
| 2 a 3 demãos | Galão 3,6 litros - 16 m ² (Branco) Galão 3,6 litros - 22 m ² (cores) Lata 18 litros - 80 m ² (Branco) Lata 18 litros - 110 m ² (Cores) | Ao toque 1 hora Entre demãos 4 horas Final 12 horas |

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15.079 e classificado conforme norma ABNT NBR 11.702

Embalagem:

900 ML, 3,6 L, 18 L

Validade:

36 meses

Última Revisão:

14/09/2023